

# GALVA BRILLANT

## DESRIPTIF

Le **GALVA BRILLANT** est un revêtement anti-corrosion à base de résine époxy riche en zinc et aluminium spécialement conçu pour la protection des surfaces métalliques (fer, acier, tôle galvanisée, ...)

Il laisse un film brillant uniforme qui sèche très rapidement avec une excellente adhérence et très bonne résistance à la chaleur.

Il assure une protection longue durée contre la corrosion notamment pour les milieux soumis à des conditions humides ou salines.

Il protège les surfaces après soudure, découpage, sciage ou perçage et permet les retouches sur les pièces galvanisées.

Il peut être appliqué pour masquer des surfaces métalliques rouillées grâce à son pouvoir couvrant élevé.

La présentation en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation et permet de recouvrir facilement les zones difficiles d'accès.

Temps de séchage (donné à titre indicatif, dépendant de la température ambiante et de l'épaisseur du film), à environ 25°C:

Sec hors poussière : env. 4 min.

Manipulable : env. 25 min.

Recouvrable : 24 heures

## UTILISATION

Le **GALVA BRILLANT** convient parfaitement pour les services d'entretien (sanitaires, plomberie), le bâtiment, en mécanique, en automobile, ...

Il est idéal pour galvaniser à froid le matériel routier, les charpentes métalliques, rail, glissières de sécurité, huisseries métalliques, protection de tuyauteries et canalisations, boulonnerie, crochets d'attelage, remorque, grillage, ...

Il s'utilise aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

## MODE D'EMPLOI

- Les supports à protéger doivent être propres, exempt d'humidité, nettoyés et dégraissés.
- Masquer éventuellement les parties à protéger.
- Agiter fortement avant emploi, une bille doit tinter pendant plusieurs minutes. Tenir l'aérosol verticalement.
- Pulvériser une fine couche à environ 20 cm du support. Si nécessaire, appliquer une seconde couche croisée. Appliquer plutôt en couches fines qu'en couches épaisses. Pour une application homogène, nous vous conseillons d'agiter l'aérosol de temps en temps pendant l'utilisation.
- Après usage, retourner l'aérosol et pulvériser jusqu'à ce que le gaz sorte seul.

Pour le masquage des surfaces rouillées, appliquer directement sur celles-ci qui doivent être néanmoins exempt d'humidité et dégraissées.

**Conservation/ Conditions de stockage** : 2 ans à compter de la date de fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante entre 10 et 25°C.



Film de **GALVA BRILLANT** sur de la tôle galvanisée



Masquage d'une grille rouillée avec le **GALVA BRILLANT**

## PRÉCAUTIONS

### Voir la fiche de données de sécurité

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.