

PEINTURE OR: ASPECT BRILLANT

DESCRIPTIF

La PEINTURE OR est une peinture acrylique brillante à séchage rapide de haute qualité conçue pour réaliser un excellent travail de finition et de protection.

Une bonne stabilité du brillant est assurée ainsi qu'une bonne résistance à la lumière, aux intempéries et aux agents chimiques.

Elle présente un excellent pouvoir couvrant et une bonne adhérence sur de nombreux supports.

La présentation en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation.

Temps de séchage (donné à titre indicatif, dépendant de la température ambiante et de l'épaisseur du film):

- Sec au toucher: environ 20 à 30 minutes
- Recouvrable: 2 heures
- Sec en profondeur: 24 heures

Résistance thermique: jusqu'à 180°C

UTILISATIONS

Utilisable sur la plupart des supports :
métaux, acier, bois, ciment, pierre, plâtre, papier, carton...
Un essai préalable sur une petite surface est conseillé .

Domaines d'application:

- Industrie (protection de pièces métalliques)
- Rénovation / restauration d'objets (meubles, cadres,)
- Loisirs créatifs ...

MODE D'EMPLOI

- Les supports à peindre doivent être propres, exempt d'humidité, dérouillés et dégraissés. Sur métaux rouillés, il est nécessaire d'appliquer au préalable un agent anti-rouille.

- Masquer éventuellement les parties à protéger.

- Agiter fortement avant emploi, une bille doit tinter pendant plusieurs minutes. Tenir l'aérosol verticalement.

- Pulvériser une fine couche à environ 25-30 cm du support. Si nécessaire, appliquer une seconde couche croisée. Appliquer plutôt en couches fines qu'en couches épaisses. Pour une application homogène, nous vous conseillons d'agiter l'aérosol de temps en temps pendant l'utilisation.

- Après usage, retourner l'aérosol et pulvériser jusqu'à ce que le gaz sorte seul.

Conservation/ Condition de stockage: 2 ans à compter de la date de fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver et à utiliser à température ambiante comprise entre 10 et 25°C.



PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.